

equotip^R3



TESTE PORTÁTIL DE DUREZA

- Visor Grande e com luz facilitando a leitura
- Alta precisão ± 4 HL
- Correção automática para direção de impacto
- Converte para todas as escalas as durezas mais comuns (HV, HB, HRC, HRB, HS, R_m)
- Leve e fácil de manusear
- Teste rápido para uma série de aplicações
- Memória extensa, com possibilidade de verificação dos dados na própria tela
- Baixa os dados diretamente ao PC através de conexão USB, Rede ou Serial RS-232
- Usuários com perfis diferentes de forma a facilitar as configurações para cada um dos operadores
- Teclado com membrana rugosa e selada
- Baterias recarregáveis internas ou células padrão "C"
- Conversões personalizáveis para ligas menos comuns



Padronizado de acordo com as normas ASTM A956 - DIN 50156
EQUOTIP3, um produto Suíço de altíssima qualidade

proceq

Variedade de Aplicações


- Excelente para todos os tipos de metais
- Ideal para testes ao nível da produção
- Apropriado para testes no local de materiais pesados ou para grandes peças já instaladas
- Prático para utilização em locais de difícil acesso ou com limitações para a execução do teste
- Compensação automática para a direção de impacto
- Excelente para seleção de materiais e ensaios de homologação.
- Fácil de usar e preciso nos testes em superfícies curvas (R > 10 mm)

Aplicações Industriais primárias

- Produção de metal e processamento
- Automóvel e transportes
- Maquinaria e centrais de energia
- Petro-químicas, refinarias
- Aero-espacial e naval
- Construções metálicas
- Serviços de testes e laboratórios

O Princípio de Medição do EQUOTIP

O princípio de medição do EQUOTIP é fisicamente um simples teste de dureza dinâmico. Um corpo de impacto com uma ponta de prova de metal é impelido pela força de uma mola contra a superfície da peça de teste. A deformação da superfície ocorre quando o corpo de impacto atinge a superfície de teste, resultando em perda de energia cinética. Esta perda de energia é calculada medindo as velocidades do corpo de impacto, a uma distância precisa da superfície, antes do impacto e depois do ricochete. O ímã permanente no corpo de impacto gera uma voltagem de indução na bobina do dispositivo de impacto. A voltagem do sinal, é proporcional à velocidade do corpo de impacto e o processamento do sinal pelo circuito eletrônico fornece a leitura de dureza que é depois mostrada no visor e armazenada.



Realização do Teste de Dureza

Fácil de usar – Elementos de funcionamento simples permitem medições precisas mesmo por utilizadores inexperientes.



1. Carregue

Simplemente carregue o dispositivo de impacto, deslizando para a frente o tubo de carregamento.




2. Posicione

Depois coloque e segure o dispositivo de impacto sobre a superfície da peça de teste, no ponto desejado.



3. Meça

Dispare o corpo de impacto, pressionando o botão de disparo. O valor da dureza testada será imediatamente exibido no painel.



4. Display

Exibição de todas as informações em um display grande e de fácil visualização.

Circuitos eletrônicos modernos, operando com características próprias para economia de energia, garantindo um longo período de vida útil. O Amplo visor de LCD do EQUOTIP sempre exhibe suas configurações de testes. As teclas de funções variáveis permitem uma rápida troca dos parâmetros mais comuns de testes e a linha de indicações do visor exhibe as outras teclas de controle ativas. Os arquivos de ajuda são sensíveis ao contexto da procura efetuada, auxiliando o operador no rápido acesso às instruções de utilização apenas pressionando uma tecla. Não existe a possibilidade de erros subjetivos de medidas, dando resultados altamente repetitivos. Auto diagnósticos internos que reportam qualquer tipo de erro, asseguram resultados confiáveis. As leituras de dados podem ser armazenadas automaticamente na memória interna ou enviadas a uma impressora. A Versão de avaliação do software para PC permite a análise de dados.

Advanced Equotip[®] 3 Impact Devices

Equotip[®] 3 dispositivos de impacto D, G, C, E, S compostos de:


Equotip[®] 3 dispositivo de impacto, corpo de impacto, presilhas de suporte, escova de limpeza, cabo (4 pólos)

Equotip[®] 3 dispositivos de impacto DL compostos de:

Equotip[®] 3 dispositivo de impacto, corpo de impacto, presilhas de suporte, escova de limpeza, cabo (4 pólos), manga de poliestireno

Equotip[®] 3 dispositivos de impacto DC compostos de:

Equotip[®] 3 dispositivo de impacto, corpo de impacto, presilhas de suporte, escova de limpeza, cabo (4 pólos), bastão de carga



Tipo	Nº da peça	Aplicações	Energia de impacto	Endentador
C	353 00 500	Superfícies com componentes endurecidos, camadas de revestimentos ou pintura, paredes finas ou componentes sensíveis ao impacto. (o dispositivo de impacto tem um chanfro menos pronunciado). Peso 75 g	3 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm
D	353 00 100	Para a maioria de suas necessidades em testes de dureza. Peso 75 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm
DC	353 00 110	Utilização em espaços muito restritos. ex. em furos, cilindros ou medições internas de máquinas montadas. Peso 50 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm
DL	353 00 120	Para medições em espaços extremamente restritos ou na base de ranhuras. Peso 100 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 2.8 mm
E	353 00 400	Para medições em que a magnitude da dureza varia em uma grande escala (mais que 50 HRC/650 HV): aço da ferramenta contém altas concentrações de carburetos. Peso 80 g	11 Nmm	Diamante policristalino 3 mm
G	353 00 300	Componentes sólidos. e.x. peças fundidas pesadas e forjadas. Peso 250 g	90 Nmm	Carbeto de tungstênio 5 mm
S	353 00 200	Para medições em que a magnitude da dureza varia em uma grande escala (mais que 50 HRC/650 HV): aço da ferramenta contém altas concentrações de carburetos. Peso 80 g	11 Nmm	Cerâmica 3 mm

EQUOTIP 3 Limites de Medições

Campos de aplicação			D/DC	DL	S	E	G	C
1 Aço e aço fundido	Vickers	HV	81-955	80-950	101-964	84-1211		81-1012
	Brinell	HB	81-654	81-646	101-640	83-686	90-646	81-694
	Rockwell	HRB	38-100	37-100			48-100	
		HRC	20-68	21-68	22-70	20-72		20-70
		HRA			61-88	61-88		
	Shore Rm N/mm ²	HS	30-99	31-97	28-104	29-103		30-102
		σ 1	275-2194	275-2297	340-2194	283-2195	305-2194	275-2194
		σ 2	616-1480	614-1485	615-1480	616-1479	618-1478	615-1479
		σ 3	449-847	449-849	450-846	448-849	450-847	450-846
2 Aço ferramenta	Vickers	HV	80-900	80-905	104-924	82-1009		98-942
	Rockwell C	HRC	21-67	21-67	22-68	23-70		20-67
3 Aço inox	Vickers	HV	85-802		119-934	88-668		
	Brinell	HB	85-655		105-656	87-661		
	Rockwell	HRB	46-102		70-104	49-102		
		HRC	20-62		21-64	20-64		
4 Ferro fundido, grafite lamelar (GG)	Brinell	HB	90-664				92-326	
	Vickers	HV	90-698					
	Rockwell	HRC	21-59					
5 Ferro fundido, grafite nodular (GGG)	Brinell	HB	95-686				127-364	
	Vickers	HV	96-724					
	Rockwell	HRC	21-60				19-37	
6 Ligas de alumínio	Brinell	HB	19-164	20-187	20-184	23-176	19-168	21-167
	Vickers	HV	22-193	21-191	22-196	22-198		
	Rockwell	HRB	24-85				24-86	23-85
7 Ligas de cobre/zinco (latão)	Brinell Rockwell	HB	40-173					
		HRB	14-95					
8 Ligas CuAl/CuSn (bronze)	Brinell	HB	60-290					
9 Ligas de cobre forjado			45-315					
	Brinell	HB						

Condições necessárias para a peça a ser testada

	Dispositivos de Impacto D, DC DL, E, S	C	G
Preparação da Superfície			
Grau de rugosidade ISO	N7	N5	N9
Qtd. máxima de rugosidade R _t	10 µm/400µinch	2.5 µm/100µpol	30 µm/1200 µpol
Média da linha de Centro CLA, AA, R _a	2 µm/80 µpol	0.4 µm/16 µpol	7 µm/275 µpol
Peso Min de amostras			
de forma compacta	5 kg/11lbs	1.5 kg/3.3lbs	15 kg/33lbs
em suporte sólido	2 kg/4.5 lbs	0.5 kg/1.1 lbs	5 kg/11 lbs
Unido a outra chapa	0.05 kg/0.2 lbs	0.02 kg/0.045 lbs	0.5 kg/1.1 lbs
Espessura Mínima de Amostra			
não unida	25 mm/0.98 pol	15 mm/ 0.59 pol	70 mm/2.73 pol
unida	3 mm/0.12 pol	1 mm/0.04 pol	10 mm/0.4 pol
espessura da camada de superfície	0.8 mm/0.03 pol	0.2 mm/0.008 pol	
	Dispositivos de Impacto D, DC DL, E, S	C	G
Tamanho do chanfro na superfície de teste			
com 300 HV, 30 HRC			
diâmetro	0.54 mm/0.21 pol	0.38 mm/0.015 pol	1.03 mm/0.04 pol
profundidade	24 µm/960 µpol	12 µm/480 µpol	53 µm/2120 µpol
com 600 HV, 55 HRC			
diâmetro	0.45 mm/0.017 pol	0.32 mm/0.012 pol	0.9 mm/0.035
profundidade	17 µm/680 µpol	8 µm/2560 µpol	41 µm/1640 µpol
com 800 HV, 63 HRC			
diâmetro	0.35 mm/0.013	0.30 mm/0.011 pol	
profundidade	10 µm/400 µpol	7 µm/280 µpol	

Blocos de teste Equotip[®]

A Proceq é líder mundial com sua ampla gama de diferentes blocos de teste de dureza em metal Leeb e o único fabricante dos instrumentos Leeb que cumpre todos os padrões relevantes (p. ex. DIN 50156, ASTM 956-06) completamente. Os blocos de teste são um importante componente de qualquer instrumento de teste de dureza.

Há blocos de vários níveis de dureza disponíveis, conforme exigido por padrões de medição internacionais. Os clientes devem selecionar os blocos baseados no nível de dureza que é usado na sua aplicação em particular. Isso garante que a funcionalidade do instrumento possa ser verificada no local dentro da gama de dureza correta.

Os blocos de teste Equotip são fornecidos calibrados com o dispositivo de impacto que o cliente usa para testar suas peças de metal, p. ex. em HLD, HLDL, HLE. Isso significa que as calibrações são precisas e não se baseiam em conversões. Os certificados de conclusão são emitidos pela Proceq (calibração de fábrica) ou por instituição acreditada (rastreabilidade nacional) de acordo com a solicitação do cliente.



Informações Técnicas

DIMENSÕES: 170 x 200 x 45 mm (6.7 x 7.9 x 1.8 jardas)

PESO: 780 g e aproxim. 120 g com a bateria

MATERIAL DO EQUIPAMENTO: Plástico ABS resistente a choques

VISOR: grande, LCD QVGA, com ajuste de contraste e luz de fundo

RESOLUÇÃO: 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS; 1 N/mm² R_m

ARMAZENAMENTO INTERNO DE DADOS: ~ 100'000 valores coletados

TIPO DE BATERIA: baterias Li-íon recarregáveis ou 3 pilhas tam. padrão "C"

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 à +50 °C (32 à 122 °F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 à +60 °C (14 à 140 °F)

UMIDADE: max de 90 %

TOMADA DE LIGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE IMPACTO: 20-polo

COMUNICAÇÃO: Rede Ethernet, USB e Serial RS232. Bi-direcional com o PC

APLICATIVO: Equolink 3

PRECISÃO: ± 4 HL

Em conformidade com padrões e diretrizes

ASTM A956 (2006)

ASTM E140 (2013)

ASME CRTD-91 (2009)

DIN 50156 (2007)

DGZfP Diretriz MC 1 (2008)

VDI / VDE Diretriz 2616 Paper 1 (2002)

Relatórios técnicos Nordtest 99.12, 99.13, 99.36

GB/T 17394 (1998)

JB/T 9378 (2001)

Informações de Venda

353 10 100 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade D, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador AC, dispositivo de impacto EQUOTIP3D com cabo, bloco de teste D, cabo USB, Suporte de dados, escova de limpeza, pasta acopladora, estojo de transporte, anéis de suporte D6 e D6a, manual de instruções, guia de referência rápida, certificado de calibração

353 10 300 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade G, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador AC, dispositivo de impacto EQUOTIP3G com cabo, bloco de teste G, cabo USB, Suporte de dados, escova de limpeza, pasta acopladora, estojo de transporte, anéis de suporte G6 e G6a, manual de instruções, guia de referência rápida, certificado de calibração

A unidade básica do Equotip3 (Peça No 353 10 050) permite a combinação com dispositivos de impacto e blocos de testes de forma a atender necessidades específicas de medição.

353 10 050 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade básica, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador para AC, estojo de transporte, Cabo USB, Suporte de dados, manual de instruções e guia de referência rápida. O cliente tem de comprar o dispositivo de impacto adequado, bem como o bloco de teste separadamente.



353 10 100 unidade D



353 10 300 unidade G



353 10 050 unidade básica

Accessórios

353 00 091	Pacote de automação Equotip 3
353 00 070	Bolsa de transporte protetora para a unidade de leitura de dados Equotip 3
380 00 079	Alça para transporte ajustável, com acolchoado (usar junto com 380 00 070)
353 00 080	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 3, 1,5 m (4-pinos)
353 00 086	Cabo de extensão do dispositivo de impacto Equotip 3, 5 m (4-pinos)
353 00 083	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 2 / 3, 1,5 m (3 pinos / 20 pinos)
353 00 084	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 3 / 2, 1,5 m (4 pinos / 3 pinos)
351 90 018	Cabo USB 1,8 m
350 00 082	Cabo adaptador RS 232 Equotip 3 com 1,5 m para conexão com impressora
353 00 029	Bateria recarregável Equotip 3
353 03 000	Conjunto de anéis de suporte Equotip 3 (12 pçs.) adequados para D/DC/C/E/S
350 01 015	Pasta de acoplamento (lata)

Sujeito à alterações, sem prévio aviso. Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e acreditando-se que estejam corretas. A Proceq SA não dá nenhuma garantia e se exime de toda responsabilidade sobre a precisão e/ou teor das informações. Para o uso e aplicação de qualquer produto fabricado e/ou vendido pela Proceq SA, referências explícitas são feitas às instruções operacionais específicas aplicáveis.

Head Office

Proceq SA
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Switzerland
Phone: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com